

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BANKIRAIOLIE OP WATERBASIS	
OMSCHRIJVING	Tenco Bangkiraiolie is speciaal bestemd voor het behandelen van objecten van Bangkirai, zoals tuinvlonders, schuttingen, bruggen enz. Biedt een uitstekende bescherming, dringt diep in het hout, voorkomt vergrijzing en accentueert de houtnerf. Tenco Bangkiraiolie is samengesteld uit hoogwaardige oliën geëmulgeerd in water, is oplosmiddelvrij dus minder belastend voor het milieu.
TOEPASSING	Tenco Bangkiraiolie is een onderhoudsmiddel voor Bangkirai in en rondom de tuin. Het verzorgt het hout en voorkomt vergrijzing.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Snelle droging -Niet vergelend -Eenvoudige verwerking -Minder belastend voor het milieu -Reukarm -Voorkomt vergrijzing -Accentueert de houtstructuur
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Blank, Dark Teak of Antraciet
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	> 100 °C
Dampspanning bij 20°C.	23 hPa
Dichtheid bij 20° C.	1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	15 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	Ca. 8 m ² per liter (let op: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m ²)
Droogtijden	Stofdroog: 1 uur, beloopbaar na 2 á 3 uur.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	> 30 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor gebruik goed schudden. Het te bewerken Bangkiraihout moet schoon, droog en vrij zijn van vet en stof. Al eerder behandelt of vergrijst Bangkirai eerst schuren, schoon en stofvrij maken. Tenco

	<p>Bangkiraïolie met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Tenco Bangkiraïolie moet goed kunnen indringen en mag geen glanzende laag vormen. Advies: Nieuw Bangkirai enkele maanden onbehandeld laten zodat inhoud stoffen door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Bangkiraïolie. Onderhoud: 1 x per jaar behandelen met Tenco Bangkiraïolie is voldoende.</p>
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Bangkiraïolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met warm water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml