

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOERENGROEN	
OMSCHRIJVING	Tenco Boerengroen geeft buitenhoutwerk een zeer goede bescherming en een fraai uiterlijk, waarbij de diepgroene kleur de houtstructuur accentueert. Tenco Boerengroen kan niet bladderen, is eenvoudig te verwerken en makkelijk in onderhoud.
TOEPASSING	Tenco Boerengroen beschermt en verfraait alle hout, zoals: hekken, schuttingen, schuren en hokken. Tenco Boerengroen kan zowel op nieuw onbehandeld als geïmpregneerd hout worden toegepast. Voor een betere hechting adviseren wij nieuw geïmpregneerd hout pas na enkele weken te behandelen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - gemakkelijke verwerking - sterk impregnerend - vochtregulerend - bladdert niet
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar, mat
Kleur	Groen
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	41 °C.
Dampspanning bij 20°C.	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	1,02 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	80 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	12-15 m ² per liter.
Droogtijden	Stofdroog na 8 uur bij 15°C. Overschilderbaar na 24 uur bij 15°C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarde van dit product als primer (cat A/h) 750 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	65,1 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Tenco Boerengroen voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een kwast of verfrol. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. 1 ^e laag circa 10% verdunnen met terpentijn. Voor onderhoud kan als

	regel met één laag worden volstaan.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8°C. bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Terpentine. Tenco Boerengroen is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1 l, 2,5 l, 5 l, 25 l en vaten van 60 en 200 liter.