



Nummer : 7021
Datum : 12-08-2015
Versie : 06

Toepassing : Blanke lak voor houtwerk binnen o.a. voor parket, trappen, plafond-, wand- en scheepsbetimmeringen, tafels, stoelen en banken.

Kenmerken : Goede vloeiing
Goed reinigbaar oppervlak
Sterke mechanische eigenschappen (verhoogde kras-, stoot- en slagvastheid)
Niet geschikt voor kurkparket

Eigenschappen

Basis : urethaan alkydharsen

Kleur : blank en diverse houtkleuren

Dichtheid 20°C : ca. 0,92 kg/ltr. (hoogglans)
ca. 0,90 kg/ltr. (eiglans)
ca. 0,90 kg/ltr. (heelmat)

Laagdikte : 30-35 micrometer droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur

Overschilderbaar : Na ca. 24 uur

Glans : hoog-, eiglans en heelmat

Vastestofgehalte : hoogglans 43 vol%.
eiglans en heelmat 41 vol%.

Theor.rendement : 10-12 m² per liter

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Nelfasol Verdunner 3210 of terpentijn

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Vochtpercentage hout max. 18%

Geschilderde ondergronden:
Reeds geschilderde ondergronden reinigen met bijv. P.K. Cleaner NS 90 en goed schuren.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

Reinigingsverd. : Nelfasol Verdunner 3210 of terpentijn

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril