

Kalo Zijdeglans PU

Krekels

9Datum : 01-02-2015
Versie : 1.0

Toepassing : Een zijdeglanslakverf voor binnen en buiten.

Kenmerken : Hoge dekkraft
Goede vloeiing
Gemakkelijk verwerkbaar
Goed reinigbaar oppervlak

Eigenschappen

Basis : Gemodificeerde alkydharsen

Kleur : wit en kleuren uit het kleurenmeng-systeem.

Dichtheid 20°C : ca. 1,34 kg/ltr. (wit)

Laagdikte : 40 mu. droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij na. ca. 5 uur

Overschilderbaar : Na ca. 24 uur

Glans : Halfglanzend.

Vastestofgehalte : ca. 69 vol%

Theor.rendement : 16-18 m² per liter

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Nieuwe ondergronden:

Voorzien van een grondlaag met Kalo Grondverf.
Eventuele houtrotreparaties uitvoeren met een Epoxyplamuur of kleine oneffenheden met Plamuur.

Reeds geschilderde ondergronden:

Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en schuren.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverduunning : Terpentine

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.