



Nummer : 8540
Datum : 17-12-2015
Versie : 08

Toepassing : Practisch reukloos ijzersterk, chemicaliënvast, twee-componenten reparatie-middel, voor het opvullen van gaten in hout, staal en beton(dekking). Tevens voor het verlijmen van de meest uiteenlopende materialen.

Kenmerken : Practisch reukloos
Watervast
Hard elastisch
Uitstekende hechting op praktisch elke schone, droge, vetvrije en gezonde ondergrond
Bestand tegen vele chemicaliën
Vertoont bij uitharding geen krimp

Eigenschappen

Basis : epoxyhars
Kleur : wit en grijs.
Dichtheid 20°C : ca.1,83 kg/dm³
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Nylostop opgebracht in een dikte van 1 à 2 cm is in ca. 24 uur hard en na 7 dagen volledig uitgehard.
Overschilderbaar : na 24 uur
Mengverhouding : 50 gew.delen component A
50 gew.delen component B
Vastestofgehalte : ca. 99 vol%.
Potlife : ca. 30 minuten bij 20°C.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd. : Verdunner EP

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

plamuurmessen, plamuurrubber, spaan en voegijzer

Verdunning : Niet verdunnen

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Nylostop kan in één bewerking op staand werk in een dikte van 1 à 2 cm worden opgebracht, voor liggend werk is in deze geen beperking. Bij grotere laagdikte kan **Nylostop** met gaaf hout of droog grind worden opgevuld. **Nylostop** mag niet worden toegepast als (lak)plamuur.

Nylostop kan na licht schuren worden afgewerkt met traditionele verfsystemen en twee-componenten verfsystemen.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

