
Productnaam	:	MoTip Alu-Zinkspray	
Artikelnummer	:	04059	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige alu-zinkspray voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal.

Productkenmerken

Sneldrogend
Goede vulkracht
Uitstekende kathodische corrosiewering
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
Goed puntlasbaar
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Epoxy-ester
Kleur	:	Alu-zilver
VOS-gehalte	:	Circa 76% w/w
Vaste stof	:	Circa 24% w/w
Rendement	:	1,25 tot 1,75 m ²
Stofdroog	:	Na 10 tot 15 minuten
Kleefvrij	:	Na 20 tot 30 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 24 uur
Hittebestendig	:	Tot 250°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren.

Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De alu-zinkspray aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na droging kan, indien gewenst, een primer en een aflaklaag aangebracht worden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.