

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOOTLAK (dekkende kleuren)	
OMSCHRIJVING	Tenco Bootlak is een zeer hoogglanzende aflak voor boven de waterlijn op basis van polyurethaan-alkydhars en kleurvaste pigmenten. Uitstekend dekkend, weervast en zeer duurzaam. De ideale verwerkingstijd en optimale vloeïng waarborgen een strak eindresultaat. Tenco Bootlak is verkrijgbaar in 13 prachtige watersportkleuren. Gebruik Tenco Bootlak Kleur altijd in combinatie met Tenco Bootprimer. Ook is Tenco Bootlak Kleur geschikt om bestaande één-component PU-boot en jachtlakken te overschilderen ongeacht welk merk.
TOEPASSING	Tenco Bootlak is speciaal voor boven de waterlijn van boten. Geschikt voor hout, staal en polyester. Tenco Bootlak is geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen, voor nieuw werk onderhoudswerkzaamheden en het overschilderen van één-component PU- boot en jachtlakken ongeacht welk merk.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -gemakkelijk verwerkbaar -geen verkleuring -waterafstotend -bestand tegen invloeden van zout, brak en zoetwater -voor hout, staal en polyester -gebruik Tenco Bootprimer voor een goede basis
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de produktomschrijving, hoogglans
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20°C.	0,1 hPa
Dichtheid bij 20°C.	1,2 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	150 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	8-10 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	Stofdroog na ca. 3 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 15 °C

Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/d); 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 70%
GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuwe ondergrond of de kale delen eerst voorbehandelen met Tenco Bootprimer Wit of Grijs. Daarna geheel aflakken in 1 of 2 lagen Tenco Bootlak. Tussen de lagen licht schuren. Voor en tijdens gebruik goed roeren en aanbrengen met een langharige kwast of mohair verfrol. Voor onderhoud kan worden volstaan met één laag.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: min 8 °C bij 80% RV Op staal: min 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Eerste laag eventueel verdunnen met ± 5% terpentijn. Gereedschap en kwasten reinigen met terpentijn.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	750 ml.