

# MONUMENTEN BEITS



**Toepassing** : Monumenten Beits is een weersbestendige semi-dekkende beits voor het beschermen en (opnieuw) zwarten van houten objecten. Het product vindt vooral haar toepassing in de verfraaiing van (kap)schuren, loodsen, schuttingen, molens en gepotdekselde houten delen, waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft.

**Kenmerken** : Met zuivere lijnolie  
Impregnerend  
Vochtregulerend  
Snel en gemakkelijk verwerkbaar

## Eigenschappen

<b>Basis</b>	: Lijnolie en alkydhars
<b>Kleur</b>	: Zwart
<b>Dichtheid 20°C</b>	: ca. 0,98 kg/ltr.
<b>Laagdikte</b>	: 35 mu. droog
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur
<b>Overschilderbaar</b>	: Na ca. 24 uur
<b>Glans</b>	: mat
<b>Vastestofgehalte</b>	: ca. 52 vol%
<b>Theor.rendement</b>	: 14-15 m <sup>2</sup> /liter bij kwast/rol verwerking  Rendement bij (spuit)verwerking is afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond en de te spuiten vorm.
<b>Houdbaarheid</b>	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

<b>Verwerkingstemp.</b>	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
<b>Reinigingsverd.</b>	: Nelfasol Verdunner 3210 of terpentijne

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

### Platte brede kwast/ verfspuit

Verdunning : 0-5% indien gewenst

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

De verweerde laag dient te worden verwijderd. Ondergrond goed schoonborstelen. Scherm de te spuiten ondergrond af van de omgeving.

Op een kaal houten ondergrond altijd tenminste 2 lagen Monumenten Beits aanbrengen.

Bij onderhoud van reeds eerder met Imprax of Monumenten Beits behandelde ondergronden volstaat in de meeste gevallen één laag.

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril