

Kalo Grondverf

Krekels

Datum : 01-02-2015
Versie : 1.0

- Toepassing** : Grondverf voor vrijwel alle voorkomende hout- en reeds voorbehandelde metaal-oppervlakken, binnen en buiten.
- Kenmerken** : Uitstekende hechting op voorbehandelde ondergronden.
Gemakkelijk verwerkbaar
Hoge dekkraft
Goed vullend
Kan een jaar overstaan
Vochtregulerend (ademend)

Eigenschappen

- Basis** : Gemodificeerde alkydharsen
- Kleur** : Wit.
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,48 kg/ltr. (wit)
- Laagdikte** : ca. 40 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 60 minuten.
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur.
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : ca. 69 vol%.
- Theor.rendement** : ca. 16 - 17 m² per liter
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
- Reinigingsverduunning** : Terpentine

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

- Verduunning : Niet verdunnen

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Nieuwe ondergronden:

Voorzien van een grondlaag met Kalo Grondverf.
Eventuele houtrotreparaties uitvoeren met een Epoxyplamuur of kleine oneffenheden met Plamuur.

Reeds geschilderde ondergronden:

Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en schuren.