

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO STEIGERHOUTBEITS (Waterbasis)	
OMSCHRIJVING	Tenco Steigerhout Beits is een transparante beits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco Steigerhout Beits accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden, is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Tenco Steigerhout Beits is reuk arm en minder belastend voor het milieu. De juiste kleur ontstaat na droging.
TOEPASSING	Tenco Steigerhout Beits is bestemd voor zachte houtsoorten zoals ruw vurenhout en geeft uw houten objecten, in de tuin of woning, een nostalgische afwerking en het karakter van doorleefd hout. Door de transparante werking van Tenco Steigerhout Beits blijft de natuurlijke houtstructuur zichtbaar en biedt het een prima bescherming en verfraaiing aan tuinhout in en om het huis zoals meubelen, hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, zandbakken en klimrekken.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - gemakkelijk verwerkbaar - binnen en buiten te gebruiken - uv-bestendig - waterafstotend - uitstekende bescherming tegen weersinvloeden - sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	White Wash, Grey Wash en Antraciet
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C.	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	1,1 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	12-14 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 15 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 15 °C.
Oplosmiddelgehalte	GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	50,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Tenco Steigerhout Beits voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met bij voorkeur een langharige kwast. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. Product nooit in de volle zon verwerken.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 10 °C. bij maximaal 80% RV.
VERDUNNING	Tenco Steigerhout Beits is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml