



---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Bumperlak</b>				
<b>Kleur</b>	:	<b>Zwart</b>	<b>Middel Grijs</b>	<b>Donker Grijs</b>	<b>Antraciet</b>	<b>Wit</b>
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>04073</b>	<b>04074</b>	<b>04075</b>	<b>04076</b>	<b>04085</b>
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>				
		<b>Wolframweg 2</b>				
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>				
		<b>Telefoon nummer</b>		<b>0561 – 69 44 00</b>		
		<b>Telefax nummer</b>		<b>0561 – 69 44 31</b>		

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige bumperlak voor het herstellen en verfraaien van bumpers.

## Productkenmerken

Zeer hoge dekkkracht  
Duurzame kleur en duurzame glans  
Krasvast en stootvast  
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden  
Uitstekende hechting  
Behoud van originele bumperstructuur

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 400 ml  
Basis : Alkydhars  
VOS-gehalte : Circa 84% w/w  
Vaste stof : Circa 16% w/w  
Glans : Mat  
Rendement : Twee bumpers  
Stofdroog : Na 20 tot 30 minuten  
Kleefvrij : Na 1 uur  
Uitgehard/Overspuitbaar : Na 24 uur  
Hittebestendig : Tot 110°C

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

### Lakken

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De bumperlak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**